

PIETEC XL

Ficha Técnica

Características Físicas			
Método de Análisis	Parámetro	Especificación	Tolerancia
Calibre	Longitud	Valor nominal $\pm 0,5$ mm	NQA 2,5
	Diámetro	Valor nominal $\pm 0,3$ mm	NQA 2,5
	Bisel	Valor nominal $\pm 0,5$ mm	NQA 2,5
Aqua Boy (KOM IV)	Humidade	5%	$\pm 2\%$
Cálculo	Peso específico	275 ± 25 Kg/m ³	NQA 2,5
Torsiómetro	Tensión de corte	≥ 7 daN/cm ²	0%
	Ángulo	$\geq 30^\circ$	0%
	Momento	≥ 40 daN.cm	0%
Compresión a 16 mm	Recuperación dimensional	$\geq 92\%$	NQA 2,5
Test en tubos de acrílico calibrado (2,5 Horas)	Sellado líquido	$100\% > 2,5$ bar	
Por agitación y filtración	Residuos sólidos	$\leq 1,5$ mg/corcho	
Ebullición	Resistencia a ebullición	Ausencia de disgregación	

Características Aromáticas			
Método de Análisis	Parámetro	Especificación	Tolerancia
Maceración de corchos individual en agua destilada	Sensorial	Neutro	
Maceración en solución hidroalcohólica a 12%*	2,4,6 - TCA (ng/L)	$\leq 1,5$ ng/L	

Características Microbiológicas			
Método de Análisis	Parámetro	Especificación	Tolerancia
Norma ISO 10718:2002	Recuento de micro-organismos (UFC/corcho)	Levadura < 10 Bacterias < 10	

*Análisis efectuado sobre la parte micro aglomerada.

Conforme a los requerimientos del reglamento en vigor referente a los materiales y objetos destinados al contacto con productos alimenticios, de aplicación: el Reglamento Europeo 1935/2004 de 27 octubre 2004 (modificado por el Reglamento Europeo 596-2009 de 18 junio 2009) y 2023/2006 de 22 diciembre 2006, así como el Decreto-Ley n° 378/2007.